



“WFP Grouting Mortar”

Art.nr. W100115

Universalus, vandeniui nelaidus hidrofobinis cemento skiedinys

Produkto aprašymas:

WFP Grouting Mortar yra labai ypatingas, greitai kietėjantis ir suslėgtam vandeniui nelaidus sausas skiedinys pagamintas iš cemento su priedais.

Taikymo sritis:

WFP Grouting Mortar naudojamas pastatų atnaujinimui ir sandarinimui nuo suslėgto ir kapiliarinio vandens. Papildomai galima naudoti ištrupėjimams, tuštumoms ir mūro siūlėms, bei sandarinimui ir pakeisto profilio kampams.

Savybės:

- Sausas skiedinys
- Visiškai nelaidus vandeniui
- Be lengvų užpildų
- Be gipso
- Greitas nustatymas
- Didelis stiprumas
- „Pagaminta Vokietijoje“

Specifikacija:

Bazė: cementas, priedai

Spalva: pilka

Tūrinis tankis: apie 1,58 kg/dm³

Gniuždymo stipris: 1 diena apie 18 N/mm²

28 dienos apie 70 N/mm²

Lenkimo stipris: 28 dienos apie 10 N/mm²

Vandens absorbcija: 0,1 kg/m

Darbinė temperatūra: > +5 °C

Sunaudojimo laikas atidarius: apytiksliai 8-15 minučių, priklausomai nuo temperatūros

Išėiga: apie 2,1 kg/l

Pristatymo forma:

15 kg kibirai

36 kibirai viename padėkle

Sandėliavimas

12 mėnesių (neužšalancioje ir yra sausoje patalpoje, laikant originalioje pakuotėje)

Naudojimo instrukcija

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti mineralinis, drėgnas, tvirtas ir švarus. Prieš dengiant **WFP Grouting Mortar**, būtina pašalinti sukibimą ribojančias medžiagas, tokias kaip riebalai, alyva, klojinių alyva ir visos birios dalelės bei dulkės. Esant sausam paviršiui, iš pradžių jį sudrėkinkite.

Medžiagos

WFP Grouting Mortar reikia sumaišyti su švairiu vandeniu (maždaug 160 g/kg). Skiedinį supilkite į švarų kibirą ir dalimis maišydami pilkite vandenį. Įpilkite tiek vandens, kad būtų pasiektas tiksotropinis skiedinys. Minimali maišymo trukmė yra 1 minutė.

Esant itin svarbiam paviršiui, įpilkite WFP Haftflex KZ (apie 25 % įmaišomo vandens), taip pat, jei norite gauti geresnį gniuždymo stiprį.

Esant gilesnėms ertmėms, naudokite daugiau WFP Grouting Mortar sluoksnių. Antrąjį sluoksnį tepkite, kol pirmasis sluoksnis nėra visiškai sukietėjęs.

Visa sistema turi būti apsaugota nuo per greito išdžiūvimo (vėjo, saulės ir pan.), užšalimo ir lietaus. Naudojant pastatų viduje, santykinė oro drėgmė neturėtų būti didesnė kaip 65 %.

Rekomenduojami įrankiai

Lopetėlė, mentelė, maišymo įtaisas, pirštinės, apsauginiai akiniai.

Pastaba

Informacija atitinka dabartinę sukurto produkto būklę. Pretenzijos dėl išsamumo neteikiamos. Profesionalus ir todėl sėkmingas produktų naudojimas nėra mūsų atsakomybė. Mes suteikiame garantiją tik produktų kokybei, bet ne panaudojimui. Mūsų produktų tinkamumo atitinkamai paskirčiai įvertinimas yra naudotojo atsakomybė. Rekomenduojami preliminarūs bandymai.