



## „WFP PU Primer“

Prekės numeris. W040532

Valiklis ir lipnumo aktyviklis iš vienos sudedamosios dalies.

### Produkto aprašymas:

„WFP PU Primer“ yra lipnumo aktyviklis ir valiklis iš vienos sudedamosios dalies yra skirtas poliuretano (PU) ir silano modifikuotų polimerų (SMP) pagrindo sandarikliams. „WFP PU Primer“ taip pat yra rekomenduojamas kaip lipnumo aktyviklis ir valiklis sugeriantiems mineraliniams substratams.

### Taikymo sritis:

„WFP PU Primer“ yra betono, akytojo betono, gipso, mūro, plytų, klinkerio ir kitų sugeriančių mineralinių substratų lipnumo aktyviklis.

### Savybės:

- Lipnumo aktyviklis
- Valiklis
- Labai efektyvus
- Iš vienos sudedamosios dalies

### Specifikacija:

Medžiaga:	etilacetatas, izocianatai, karbamo rūgšties esteris ir priedai
Spalva:	gelsva
Tirštumas (esant 23 °C ir 50 % santykiniam drėgnumui):	apie 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Konsistencija:	skystas
Džiovinimo laikas:	apie 10 min (esant 23 °C ir 50 % santykiniam drėgnumui)
Sunaudojamas kiekis:	150 g/m <sup>2</sup>
Naudojimo temperatūros intervalas:	nuo +5 °C iki +40 °C

### Pristatymo forma:

1l skardinė

### Sandėliavimas

Tinkamumo vartoti terminas – 12 mėnesių, jeigu laikoma vėsioje (nuo +5 °C iki +25 °C), sausoje vietoje. Apsaugokite talpyklą nuo tiesioginių saulės spindulių.

### Pritaikymas

#### Paviršiaus paruošimas

Neimkite reikiamo kiekio tiesiai iš pirminės pakuotės. Į švirią talpyklą įpilkite tiek grunto, kiek galėsite sunaudoti per maždaug 30 minučių. Atsargiai vėl uždarykite prekybos vieneta.

## **Medžiagos**

Paviršiai, kurie bus apdorojami, turi būti visiškai švarūs, sausi, nedulkėti, neriebūs ir netepaluoti. „WFP PU Primer“ gali būti naudojamas tik kruopščiai su „WFP ACTIVATOR“ nuvalius klijavimo vietą. Prieš naudojimą gerai suplakite buteliuką (bent 1 minutę), kol išgirsite buteliuke esančius metalinius rutuliukus. Po naudojimo nedelsiant uždarykite, nes produktas labai greitai garuoja. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad gruntas nebelimpa. Jeigu gruntas buvo atidarytas ilgiau nei 24 valandas, jis turi būti aktyvuotas pakartotinai.

Jungties matmenys turi atitikti galiojančias profesines taisykles. Kietiklių likučiai ir visos kitos pašalinės medžiagos turi būti kruopščiai pašalinti. Naudokite surišimą mažinančią medžiagą, kad išvengtumėte surišimo jungties pagrinde. Jeigu po bandymų matyti, kad reikalinga, daugumai substratų reikia tik gruntavimo. Dėl papildomos informacijos pasikonsultuokite su mūsų technine tarnyba.

## **Asmeninės apsaugos priemonės**

Venkite sąlyčio su oda, naudokite latekso, gumines arba polietileno pirštines.

## **Rekomenduojami įrankiai**

Teptukas, pirštinės, dengimo įrankiai

## **Pastabos:**

informacija atitinka dabartinę vystymosi stadiją. Nėra jokių skundų dėl išsamumo. Mes neatsakome už tai, kaip profesionaliai ir tinkamai yra naudojami produktai. Garantiją suteikiame tik produktų kokybei, o ne naudojimui. Už mūsų produktų asmeniniams tikslams įvertinimą atsako pats naudotojas. Rekomenduojami preliminarūs bandymai.