



“WFP Rubberflex S”

Artikula numurs: W120420A

Ar silānu modificēti speciālie polimēri
Bez bitumena, bez šķīdinātāja

Produkta apraksts:

WFP Rubberflex S ir viena komponenta, is a one component, tiksotropisks, dziļu plaisu pārklāšana, bez bitumena, bezūdens un bez šķīdinātājiem speciāls pārklājums uz ar silānu modificētu polimēru bāzes. Produkts reaģē mitrumā un cietējot neveido burbuļus. Šī iemesla dēļ WFP Rubberflex S ir lietojams gandrīz visos laikapstākļos. Cietēšana tiek nodrošināta pie augsta gaisa mitruma. Pateicoties izejmateriālu īpašai formulai, materiāls ir izturīgs pret UV.

Pielietojuma veidi:

WFP Rubberflex S izmantojams, lai hidroizolētu āra pagraba sienas, pamatus, grīdas plātnes utt. Produkts ir piemērots vertikālām zonām. WFP Rubberflex S var izmantot arī kā starppārklājumu (zem cementa grīdas) grīdas plātnēm, balkoniem un terasēm, kā arī cietu putu izolācijas dēļu saistišanai. Materiāls līp pie visām sausām, nedaudz mitrām, minerālu virsmām, kā arī bitumena virsmām. Tāpat WFP Rubberflex S var izmantot visu veidu detalizētai hidroizolācijai kā cauruļu atveres, gaismas šahtu savienojumu utt. virs neapdzīvotām zonām

Īpašības:

- Viens komponents.
- Ātra žūšana.
- Ātra aizsardzība no lietus.
- Pārklāj plaisas.
- Pilnīga ūdensnecaurlaidība.
- Piemērota, lai salīmētu stingrus putu izolācijas plāksnes.
- Bez šķīdinātājiem.
- Tiksotropiska.
- Cietēšana mitrumā.
- Bez viegliem pildītājiem kā polistirols.
- „Izgatavots Vācijā“

Specifikācija

Pamats:	Ar silānu modificēti speciāli polimēri
Krāsa:	pelēka
Apstrādes temperatūra:	No > + 5 °C līdz + 35 °C.
Blīvums:	apm. 1,5 g/cm ³
Pārklāj plaisas:	apm. 425 %
Konsistence:	pastveida, uzklājama ar līdzinātāju vai smidzinātāju.
Apstrādes laiks:	apm. 24 stundas (pie +20 °C un 50 % relatīvā mitruma)
Patēriņš:	apm. 1,5 kg uz mm
Biezums:	Atkarībā no nepieciešamās aizsardzības un virsmas. 1 mm mitras plēves biezums atbilst apm. 1 mm sausas plēves biezumam iespējams maks. pārklājums līdz 8 mm.

Iepakojuma veids:

600 ml cilindrisks maiss.

Uzglabāšana:

6 mēnešus (bezсарmas un sasos apstākļos oriģinālajā iepakojumā).

Lietošana:**Virsmas sagatavošana**

Virsmai jābūt sausiai vai nedaudz mitrai, nestspējīgai, stingrai un tīrai. Pirms WFP Rubberflex S izmantošanas ir jānoņem irdenas sastāvdaļas, augsne, atdalīšanas līdzeklis, attīroša eļļa, smērvielas un citi saķeri samazinoši atdalošie slāņi. Bojāti betona un apmetuma laukumi, plaisas un bedres ir iepriekš jāsalabo vai jāaizver. Pirms tam jānoņem atskarpes un ass raupjums. Ja nepieciešams, ieteicams gruntējošais slānis.

Materiāls:

WFP Rubberflex S var apstrādāt ar rokas spiedi, kas paredzēta cilindrveida maisiem.

Ja nepieciešams, substrāts jāgruntē. Materiāls ir gatavs apstrādei.

Ļaša uzmanība jāpievērš blīvēšanas pareizai izpildei šuvju, savienojumu un pārtraukumu, kā arī iespaidumu vietā. Svaigi uzklāta hidroizolācija jāaizsargā no lietus!

Blīvējums jāaizsargā no bojājumiem. Aizsardzības un drenāžas kārtas drīkst uzklāt tikai pēc tam, kad hidroizolācijas slānis ir pilnībā izžuvis. Darbarīki jānotīra mehāniski.

Ieteicamie darbarīki

Līdzinātājs, rokas spiedne, smidzinātājs, cimdi, aizsargbrilles.

Piezīmes

Informācija atbilst pašreizējam izstrādes posmam. Nav apgalvojumu par pilnīgumu. Mēs neatbildam par profesionālu un tādēļ veiksmīgu produktu apstrādi. Mēs pieņemam garantiju tikai par produktu kvalitāti, bet ne par apstrādi. Lietotāja pienākums ir novērtēt mūsu produktu piemērotību savam mērķim. Ieteicamas iepriekšējās pārbaudes.